ROCOL®

ftR42087

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

METAL PRIMAIRE

Maintenance des sols

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ROCOL METAL PRIMAIRE est un primaire d'accrochage bicomposant de type époxy, solvanté et pigmenté au phosphate de zinc. Il a été développé pour augmenter l'adhésion et le pouvoir couvrant des revêtements SAFE STEP sur les sols bétons poreux mais également sur le bois et le carrelage. Il est particulièrement recommandé pour tous les supports métalliques sur lesquels il montre une adhérence parfaite et qu'il protège de la corrosion.

2. DOMAINE D'APPLICATION

ROCOL METAL PRIMAIRE a été spécialement développé pour améliorer l'accrochage des produits anti-dérapants de la gamme SAFE STEP. Il s'applique partout ou l'on recherche une haute qualité d'accroche et plus spécialement sur les supports métalliques.
ROCOL METAL PRIMAIRE résiste parfaitement à la plupart des acides , sels , et solvants pétroliers .

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Le support doit préalablement avoir été dégraissé , décapé et dépoussiéré et doit être exempt de graisse.
Mélanger soigneusement les deux composants à l'aide d'une spatule .
Le mélange s'applique à la brosse , au rouleau doux ou par pulvérisation de type conventionnel ou airless .
Principales caractéristiques d'application :

- Délai d'utilisation une fois mélangé à 20 °C : 8 heures
- Durée de durcissement : Sec au toucher : 4 heures à 21 °C
- Sec et dur : 16 heures à 21 °C
- Durcissement complet : 7 jours à 21 °C
- Délai d'application de la couche supérieure : minimum de 4 heures à 21 °C; maximum 3 mois
- Couverture : 8 m^2 / l
- Conditions d'utilisation : humidité relative < 90 % et une température ambiante comprise entre 7 et 35 °C

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Densité : 1,2 g / ml
- Composants organiques volatils : 362 g / l
- Point éclair : 30 °C
- Solide par volume : 44 %

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit inflammable et nocif. Consulter les fiches de données de sécurité . Prendre les précautions élémentaires de sécurité pour la manipulation des produits dangereux (bonne ventilation , port de gants …)

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Le ROCOL METAL PRIMAIRE est disponible en deux types de conditionnement.
Réf R42087 : 5 litres   Réf R43265 : 0,75 litres
Conserver dans un endroit sec, sous abris et à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.